KARTA TECHNICZNA

40+ Protective Lubricant (aerozol)

uniwersalny środek penetrujący i smarujący

Charakterystyka

40+ jest uniwersalnym środkiem do konserwacji. Charakteryzuje się wszechstronnym działaniem i szerokim zastosowaniem (ponad 40 różnych). Preparat umożliwia czyszczenie powierzchni z nalotów korozji i zabrudzeń, skutecznie wypiera wodę i smaruje powierzchnie pozostawiając szczelną i trwałą barierę chroniącą przed działaniem wilgoci i powstawaniem korozji. 40+ jest idealnym środkiem do konserwacji wszelkich urządzeń mechanicznych i elektrycznych. Preparat posiada również zdolność szybkiej penetracji i stosowany jest do luzowania zapieczonych elementów. Właściwość usuwania wilgoci powoduje, że jest to środek ułatwiający rozruch systemu zapłonowego i innych urządzeń elektrycznych. Utworzona na powierzchni warstwa jest nie przewodząca i zachowuje właściwości ochronne i smarujące nawet przy niskich temperaturach. Preparat nie powoduje zniszczeń lub uszkodzeń lakierów, tworzyw sztucznych czy gum.

Cechy szczególne

- wypiera wodę, zabezpiecza przed działaniem wilgoci, eliminuje zagrożenie korozją
- nieagresywny, nietłusty, smaruje bez śladów
- nie przewodzi prądu
- bezbarwny,
- temperatura stosowania od -20°C do 120°C
- wyposażony w zawór 360° umożliwiający aplikację do góry dnem
- silne właściwości przywierania, trwała powłoka ochronna
- uniwersalny środek smarny do zastosowań przemysłowych.

Stosowanie do:

- w motoryzacji,
- przetwórstwie tworzyw sztucznych,
- serwisach:
  - urządzeń elektrotechnicznych,
  - urządzeń transportowych,
  - sprzętu wojskowego.
  - sprzętu biurowego,
  - AGD,
  - maszyn rolniczych,
  - dźwigów i dźwignic,
  - wózków widłowych
- działach utrzymania ruchu, narzędziowniach,
- przemyśle lekkim i ciężkim, stoczniowym i urządzeń okrętowych,
- szwalniach i tapicerniach, budownictwie, konserwacji sprzętu ogrodniczego

Dane techniczne:

Wygląd: ..... bursztynowa ciecz
Zapach ..... terpentyny
Ciężar właściwy..... 0,79 g/cm3
Ciśnienie ..... 5 bar
Szybkość wypływu .....1,2 g/sek
Rozpuszczalność: .....nierozpuszczalny w wodzie, rozpuszczalny w rozpuszczalnikach
Temperatura pracy:..... od -20 do 120°C
Odporność na korozję: 200 godzin (test mgły solnej)
Grubość powłoki:..... 1,65x10-4 cm
Gęstość powłoki: 1,46 g/m2
Palność ..... łatwopalny
Pakowanie: ..... aerozol 400 ml (12 szt. w kartonie)

Przechowywać w temperaturze do 50ºC, z dala od źródeł ciepła i ognia. Produkt w powyższych warunkach może być przechowywany co najmniej 72 miesiące.

Informacje przedstawione w niniejszej Karcie Technicznej nie mogą być podstawą roszczeń. Każdorazowo nabywca zobligowany jest do przeprowadzenia prób użytkowych w celu określenia przydatności preparatu do własnych potrzeb.